



## FICHA TÉCNICA GRANIELASTIC XTREM

### DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento impermeabilizante hidrófugo basado en copolímeros acrílicos flexibles y pigmentos con una excelente resistencia a la luz solar. Membrana elastomérica, pintura anticarbonatación. Con aditivo antialgas y antimoho.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para su aplicación sobre paramentos minerales verticales tanto en exterior como interior.

### PROPIEDADES

- Revestimiento elástico.
- Autorreticulable por la radiación solar.
- Evita la baba de Caracol; efecto loto.
- Anticarbonatación.
- Alta cubrición.
- Elevada solidez a la luz UV.
- Diluyente agua.
- Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.

### DATOS TÉCNICOS

Acabado	Mate
Colores	Carta Granielastic
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,350K± 0.040Kg/l
Viscosidad	27000-36000 cps.
Rendimiento	15m <sup>2</sup> /l según estado de la superficie.
Cubrición	>95%
% Volumen sólidos	47±3%
Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR	30 min. aproximadamente
Repintado a 20°C y 60%HR	A partir de las 2h-4h.
Lavabilidad	Cumple la norma DIN 53778
Permeabilidad al agua líquida	w < 0.1 kg / m <sup>2</sup> * h <sup>0.5</sup> según UNE 1504-2
Permeabilidad al vapor de agua	CLASE I S <sub>D</sub> < 5 m (permeable al vapor de agua) según UNE 1504-2
Permeabilidad al CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> < 50m especificación según UNE 1504-2
Adhesión mediante ensayo de arrancamiento (Sistemas rígidos sin cargas de tráfico)	>1.0N/mm <sup>2</sup> según UNE 1504-2; Valor Real: 2.2 N/mm <sup>2</sup> .
Corte Enrejado según ISO 2409	Resultado: 0. Máxima adherencia.
COV (2004/42/IIA (c) (40)	Máx. COV 40g/l.
Almacenaje	Excelente en su envase original cerrado.
Presentación	Plástico de 750ml - 3lits - 12lts

## PREPARACION DE SUPERFCIES

Remover bien el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. Exentas de óxido, grasa, salitre y humedad.

### **Superficies Nuevas:**

Asegurarse que el soporte limpio y seco y con el tiempo necesario de maduración al aire. (mínimo 3 semanas). Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos adecuados. Las posibles grietas o fisuras de tamaño superior a medio milímetro que puedan existir, deberán sanearse adecuadamente y repararse con masillas o morteros adecuados y si fuesen muy numerosas sería conveniente aplicar a lo largo de las mismas entre las capas de pintura una malla de fibra de vidrio. Si existen zonas con mohos o verdín tratar previamente la superficie con un detergente antimoho o con lejía. En los casos en que sea necesario uniformar la absorción (como por ejemplo sobre superficies de pladur, de escayola o placas de Hydropanel entre otras) y consolidar la superficie aplicar una mano de adorcil int/ext. o de la Imprimación NACRIL de ADORAL y a continuación aplicar nuestro Granielastic Xtrem.

### **Superficies ya pintadas:**

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme.

Controlar cuidadosamente el estado de la pintura vieja y eliminar las partes mal adheridas y agrietadas. Eliminar por completo las viejas pinturas a la Cal, al temple o a la cola por medio de abundante lavado y cepillado a fondo de la superficie. Reparar convenientemente las imperfecciones y si hay grietas, hongos o verdín proceder como para las superficies nuevas.

Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera sobre el 15% en volumen y la de acabado entre un 5-8%.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar si se prevé lluvia, a pleno sol del mediodía ni en días muy húmedos.

## PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar si se prevé lluvia, a pleno sol del mediodía ni en días muy húmedos.

Evitar el rocío.

La limpieza de las superficies es imprescindible para un buen anclaje del producto.

No dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 06.09.23

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

