



MATE AL PLIOLITE

(PINTURA MATE TRANSPIRABLE)

DESCRIPCIÓN Y USO RECOMENDADO:

ES UN REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE EN BASE DISOLVENTE, DE EXCELENTE CALIDAD, FORMULADO A BASE DE RESINAS DE PLIOLITE. DEBIDO A SU INSOLUBILIDAD EN AGUA, TAMBIEN ES ADECUADO PARA EL PINTADO DE INTERIORES DEJANDO LIBRE DE TRANSPIRACIÓN LAS SUPERFICIES CON PROBLEMAS DE HUMEDAD.

DE TODAS SUS PROPIEDADES PODEMOS DESTACAR LAS SIGUIENTES:

- MAYOR PENETRACIÓN EN EL SOPORTE QUE LAS PINTURAS PLÁSTICAS Y REVESTIMIENTOS CONVENCIONALES.
- APLICABLE DESDE -5°C HASTA 50°C
- AL SER INSOLUBLE EN AGUA, SE PUEDE PINTAR AUNQUE ESTÉ AMENAZANDO LLUVIA.
- MENOR RETENCIÓN DE SUCIEDAD QUE LOS PRODUCTOS CONVENCIONALES.
- TOTAL IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRACIÓN.
- PERFECTA BARRERA ANTICARBONATACIÓN Y A LA AGRESIVIDAD A LAS LLUVIAS ÁCIDAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	BLANCO Y BAJO DEMANDA
ACABADO:	MATE
DISOLVENTE:	DISOLVENTE SINTÉTICO Ó UNIVERSAL
DENSIDAD:	1.320 ± 0.03 KG/L
RENDIMIENTO TEÓRICO:	6 – 8 m ² /l
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	52%
SECADO:	2 HORAS A 20°C
REPINTADO:	MÍNIMO: CUANDO ESTÉ SECO MÁXIMO: NO TIENE (SECADO FÍSICO)
MÉTODO DE APLICACIÓN:	PISTOLA AIRLESS, BROCHA, RODILLO
ENVASE:	METÁLICO 750ML, 4L Y 15L

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

EN SUPERFICIES NUEVAS:

- APLICAR UNA SOLA CAPA DE 250 MICRAS HÚMEDAS CON PISTOLA AIRLESS SIN DILUIR.
- SI LA APLICACIÓN ES A RODILLO, TENDRÁN QUE APLICARSE DOS CAPAS; LA PRIMERA DILUIDA CON UN 10-15% DE DISOLVENTE ESPECIAL, Y LA SEGUNDA CON UNA DILUCIÓN MÁXIMA DEL 10%.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

- RASCAR TODAS LAS PARTES CON PINTURAS VIEJAS MAL ADHERIDAS PARA ELIMINAR DESCONCHADOS. LIMPIAR CUIDADOSAMENTE Y PROCEDER COMO EN EL CASO DE SUPERFICIES NUEVAS. SI EL ESTADO GENERAL DE LA PINTURA VIEJA FUERA ALTAMENTE DEGRADADO, HABRÁ QUE APLICAR PREVIAMENTE UN FIJADOR.

OBSERVACIONES:

CONTIENE DISOLVENTES AROMÁTICOS. ES TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN Y CONTACTO CON LA PIEL. PROCURAR BUENA VENTILACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN.

REV. 02.06.15

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com