



## FICHA TÉCNICA MATE ÚNICO SUPERCUBRIENTE

### DESCRIPCIÓN

MATE ÚNICO SUPERCUBRIENTE es una pintura plástica mate de gran calidad basada en resina estireno acrílica y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy blancos, lisos, cubrientes y lavables haciéndola idónea para la decoración en interiores y exteriores

### CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para la decoración y protección sobre superficies interiores y exteriores, proporcionando acabados de gran lujo, duraderos y resistentes al frote.

### PROPIEDADES

Alta cubrición.  
Acabado mate  
Excelente nivelación.  
Anticarbonatación.  
Excelente lavabilidad.  
Buena resistencia al roce.  
Compatible con tintes concentrados al agua y tintes universales.  
Transpirable al vapor de agua.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Naturaleza</b>	Estireno acrílica
<b>Acabado</b>	Mate según UNE-EN 13300-2002
<b>Color</b>	Blanco
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,550 ±0.040Kg/l
<b>Rendimiento</b>	13-14m <sup>2</sup> /l según estado de la superficie.
<b>Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR</b>	30 - 60 min.
<b>Repintado a 20°C y 60%HR</b>	Entre 5h-6h.
<b>Lavabilidad</b>	CLASE 2 según UNE-EN 13300-2002
<b>Resistencia al fuego</b>	CLASIFICACIÓN A2,s1-d0 SEGÚN NORMA UNE EN 13501-1:2019
<b>COV (2004/42/IIA (c) (40)</b>	Máx. COV 30g/l.
<b>Naturaleza del ligante</b>	Base Agua
<b>Almacenaje</b>	Condiciones normales 18meses.

### PREPARACION DE SUPERFCIES

Remover bien el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. Exentas de óxido, grasa, salitre y humedad.

**Superficies Nuevas:**

Asegurarse que el soporte limpio y seco y con el tiempo necesario de maduración al aire. (mínimo 3 semanas). Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos adecuados.

Las posibles grietas o fisuras de tamaño superior a medio milímetro que puedan existir, deberán sanearse adecuadamente y repararse con masillas o morteros adecuados y si fuesen muy numerosas sería conveniente aplicar a lo largo de las mismas entre las capas de pintura una malla de fibra de vidrio. En todos los casos es recomendable uniformar la absorción de la superficie con una mano de adocril int/ext. y a continuación aplicar nuestro MATE ÚNICO SUPERCUBRIENTE CON CONSERVANTE ANTIMOHO

**Superficies ya pintadas:**

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme.

Si la superficie se encuentra en buen estado aplicar una primera capa

Controlar cuidadosamente el estado de la pintura vieja y eliminar las partes mal adheridas y agrietadas.

Eliminar por completo las viejas pinturas y proceder como para las superficies nuevas.

Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera sobre el 10% en volumen y la de acabado entre un 5-8%.

**PRECAUCIONES**

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar si se prevé lluvia, a pleno sol del mediodía ni en días muy húmedos.

Evitar el rocío.

La limpieza de las superficies es imprescindible para un buen anclaje del producto.

No dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 27.11.20

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*